

Artikel Nr.
1570001
EAN
4021799136844

KIMTEC® Dach Dicht Spray

Beschreibung

KIMTEC® Dach-Dicht-Spray ist eine dauerelastische Abdichtmasse auf der Basis von synthetischem Kautschuk, gefüllt mit feinst gemahlenen Gummigranulat. Die überwiegende Anwendung findet KIMTEC® Dach-Dicht-Spray in der Abdichtung von feinen Rissen in der Dachhaut, zum Abdichten von Anschlussstellen zwischen der Dachhaut und Lichtkuppeln, zum Abdichten von Übergängen zwischen Metall und Dachhaut und zum Abdichten von Nähten zwischen Dachbahnen.

Produkteigenschaften

- Einfach in der Anwendung
- Hochelastisch auch bei starken Temperaturschwankungen
- Witterungs- und UV-beständig
- Beständig gegen Vogelfraß
- Wasserfest
- Optimale Haftung zu den meisten Untergründen
- Schützt Metalle vor Korrosion
- Hohe Kriechfähigkeit

Anwendungsgebiete

- zur Reparatur von Rissen in der Dachhaut
- dauerhafte Abdichtung von Übergängen zwischen Lichtkuppeln und Dachhaut
- zur Abdichtung von Stehfalzverbindungen
- Abdichtung von Übergängen an Lüftungsschächten und Antennendurchführungen
- Dichtet den Baukörper dauerhaft gegen das Eindringen von Feuchtigkeit ab
- Abdichtung von feinen Rissen an Dachrinnen, Wohnmobilen und Booten

Technische Daten

Farbe	Schwarz
Basis	Kautschuk / Lösungsmittel
Trocknungszeit	2 – 4 Stunden bei 20 °C, abhängig von der Schichtdicke
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
Temperaturbeständigkeit	-50 °C bis +100 °C



Verarbeitung

Der zu behandelnde Untergrund muss trocken, öl- und fettfrei, sowie frei von losen Anhaftungen sein. Zum Entfetten KIMTEC® FLEX Cleaner verwenden. Metallische Untergründe müssen von Korrosionsanhaftungen befreit werden. Vor der Verwendung den Behälter mit KIMTEC® Dach-Dicht-Spray ab dem hörbaren klappern der Mischkugeln ca. 2 Minuten intensiv schütteln. Die zu bearbeitende Stelle im Kreuzgang gleichmäßig beschichten. Um eine optimale Schichtdicke der Abdichtung zu erreichen, sollte eine Dicke von 500 bis 1000 µ der Beschichtung vorliegen. Dazu sind drei Beschichtungen im Kreuzgang notwendig. Es kann Nass in Nass gearbeitet werden. Bitte einen Sprühabstand von ca. 20 cm einhalten.

Bei der Abdichtung von Lichtkuppeln, Lüftungsschächten und Antennendurchführungen die Beschichtungsmasse bündig mit der Dachfläche auslaufen lassen.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Stand: 02/2022